

Loctite 60 sekúnd Universal Glue

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

LOCTITE® 60 sekúnd je rýchle, univerzálne, jednozložkové lepidlo, ktoré poskytuje rýchle a pevné lepenie na rôzne typy materiálov. Je určené na domáce opravy, gélová receptúra zabráňuje stekaniu lepidla, preto je vhodné na lepenie zvislých i vodorovných povrchov. Je ideálne na lepenie väčšiny plastov, gúm, kovov, dreva, keramiky, kože, textilu, papierových kartónov a papiera aj bez nutnosti jednej poréznej plochy. LOCTITE® 60 sekúnd je odolné voči otrasom a je perfektné pre aplikácie, kde je vyžadovaná flexibilita spoja. Produkt poskytuje čas na korekciu spoja pri lepení. LOCTITE® 60 sekúnd zodpovedá norme EN204-D3 pre lepidlá na drevo, takže je odolný voči vode, ale nie je vhodný k trvalému vystaveniu lepeného spoja vlhkosti.

Doba vytvorenia pevného spoja (1 kg/cm²): sa pohybuje od 45 až 90 sekúnd, v závislosti od materiálu. Počas prvých 20 sekúnd je možná korekcia, po 60 sekundách nastáva fixácia.

Pevnosť spoja (ISO 4587, pevnosť v ťahu) dosahuje 7 – 15 N/mm² (70 – 150 kg/cm²) po 24 hodinách, v závislosti od materiálu. Je vodeodolný podľa EN204-D3.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Zaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a tesne priliehajúce.
2. Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.
3. Jemne stlačte tubu v blízkosti konca tuby vytlačte malé množstvo (1 kvapka na 6,5 cm²) LOCTITE® na jeden z lepených povrchov.
4. Lepené plochy k sebe pritisknite a držte ich stlačené po dobu 45 až 90 sekúnd, v závislosti od materiálu.
5. Ponechajte spoj v klude po dobu 10 minút alebo aj do druhého dňa, aby dosiahol plnej pevnosti.
6. Pracovné plochy chráňte pred vytečením lepidla. Vytvrdnuté zvyšky lepidla odstráňte po-mocou Pattex Odstraňovača lepidla.



7. Pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku lepenie realizujte pri izbovej teplote cca 15 – 25 °C a minimálnej relatívnej vlhkosti 30%. Doba schnutia môže byť dlhšia v príliš chladnom alebo vlhkom prostredí.
8. Za účelom predĺženia životnosti produktu po každom použití špičku lepidla utrite vreckovkou, tubu poriadne uzatvorte a skladujte na suchom a chladnom mieste.

OBMEDZENIA

- ▶ Nepoužívajte na zaprášené, špinavé a mokré povrchy.
- ▶ Nie je vhodný na lepenie polypropylénu PP, polyetylénu PE, polytetrafluoropropylénu PTFE, silikónových gúm, skla alebo peny.
- ▶ Nikdy nepoužívajte na lepenie sústav používaných pre uchovávanie horúcich kvapalín.
- ▶ Nie je vhodné na lepenie sústav, kde nie je zaručená tesnosť spoja (obsahuje medzery).

SKLADOVANIE

Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosah detí. Trvanlivosť výrobku je 24 mesiacov. Dátum spotreby je uvedený na tube v tvare MRDDD (M – kód, R – rok výroby, D – deň v roku).

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím produktu si prečítajte jeho bezpečnostný list, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základná zložka:	Etyl-2-kyanoakrylát
Vzhľad:	Číry gél
Hustota:	1,1 g/cm ³ pri 20 °C
Viskozita:	Nestekajúci gél
Balenie:	20 g tuba
Trvanlivosť pri 2-8 °C:	24 mesiacov (neotvorený výrobok)

UPOZORNENIE:

Naše odporúčanie: Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom k rozdielnym podmienkam pri realizáciách a k množstvu používaných materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Nakoľko použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené chybným spracovaním. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



Distributér:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Mlynské nivy 55
821 09 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113

Say
Yes
to

LOCTITE