



Pattex Štukový akryl

Extremně pružný akryl na disperzní bázi

VLASTNOSTI

- vynikající odolnost vůči UV záření
- elastický
- vhodný na hrubé povrchy
- přetíratelný*
- pro interiér i exteriér

*věnujte pozornost pokynům v technickém listu

OBLASTI POUŽITÍ

Pattex Štukový akryl je vyplňovací hmota na disperzní bázi. Pro použití v interiéru i exteriéru. Lze použít jako přetíratelný akryl na praskliny ve zdech, spáry mezi sádkartony, spáry okolo oken a dveří. Vysoká přilnavost k většině stavebních materiálů, jako jsou omítky, dřevo, kámen apod. Vhodný i na vlhké a porézní materiály. Není vhodný pro PE, PP, EPDM, PTFE, přírodní kámen apod. Před použitím zkontrolujte citlivost materiálů. Produkt je určen pro použití v domácnostech.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Spáry musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a všeho, co by mohlo bránit správnému přilnutí. Spáry rozšířte pomocí vhodného nástroje a zkontrolujte jejich přídržnost. Penetrační nátěr není nutný.

ZPRACOVÁNÍ

Odřízněte vršek kartuše nad závitem a našroubujte trysku na kartuši. Špičku trysky je nutno seříznout podle šířky spáry/spoje. Zasuňte kartuši do aplikační pistole. Tmel nanášejte do spár rovnoměrně. Povrch tmelu vyhlad'te vlhkým dřívkem nebo spárovací stěrkou navlhčenou v čisté vodě. Chraňte před deštěm, dokud silikon na povrchu nezaschne. Spoj je přetíratelný nejdříve příští den po aplikaci v závislosti na tloušťce spáry.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Materiál zpracováváte při teplotě prostředí od +5 °C do +40 °C. Během aplikace a v době vytvrzování chraňte akrylát před mrazem. Ihned po dokončení práce s tmelem očistěte pracovní nářadí a znečištěné plochy vodou, než dojde k úplnému vytvrzení. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. Tmel nelze odstranit rozpouštědlem. Po vytvrzení nespoteřovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Nevytvřzený obsah odložte na místo určené obcí k ukládání zvláštního/nebezpečného odpadu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Bližší informace o produktu naleznete v bezpečnostním listu.



První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

BALENÍ

Kartuše: 280 ml

SKLADOVÁNÍ

18 měsíců od data výroby při skladování v originálním uzavřeném balení na suchém a chladném místě. Chraňte před teplotami nižšími než +5 °C a vyššími než +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE**NEVYTVRZENÝ PRODUKT**

Báze	polymer – disperze
Hustota	1,5 g/cm ³
Doba zavadnutí*	max. 30 min
Rychlost vytvrzování*	0,5 mm/24 hod.

VYTVRZENÝ PRODUKT

Tepelná odolnost	cca od -20 °C do +70 °C
Barva	bílá
Přetíratelný po	cca 1–3 dnech
Max. přípustná celková deformace	10 %
Pohybová schopnost	20 %
Struktura povrchu	lehce strukturovaný
5 m spára (6x6 mm)	cca 100 ml
Obsah VOC	0,13 kg/kg

*V závislosti na klimatických podmínkách a na materiálu.

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platnost.

DISTRIBUTOR:

Henkel ČR spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel: 220 101 101
www.pattex.cz