



Pattex Repair Express

Epoxidová hmota na opravy

VLASTNOSTI

- Epoxidová hmota na opravy s integrovaným rezačom v obale
- Univerzálne použitie
- Odoláva vode, olejom a bežným rozpúšťadlám
- Vysoká tepelná odolnosť
- Vysoká pevnosť vytvrdnutého spoja
- Vytvrdzuje už do 5 minút
- Po vytvrdnutí je možné spoj brúsiť, vŕtať, pretierať alebo inak mechanicky upravovať
- Nedráždi pokožku
- Bez rozpúšťadiel

OBLASTI POUŽITIA

Pattex Repair Express je univerzálna epoxidová hmota na opravy, lepenie a tmelenie bez obsahu rozpúšťadiel. Určená na lepenie nasiakavých aj nenasiekavých materiálov: dreva, kovu, keramiky, plastov, skla, tehál, sadry, kameňa, korku apod. Vhodná na lepenie kúpeľňových alebo kuchynských doplnkov ako sú napr. držiaky na utierky, uteráky, vešiaky, misky na mydlo, na rekonštrukciu poškodených pántov, na upevňovanie rukovätí, dverových zarážok, telefónnych krytov, na opravu schodníc, stoličiek a iného nábytku, kde je vyštiepený kus materiálu, na utesňovanie škár a prasklín na vodovodných potrubniach a vykurovacích systémoch (radiátory), na vyplňanie otvorov. Nevhodné na lepenie a opravy PP, PE a PTFE (Teflónu®).

PRÍPRAVA POVRCHU

Lepené plochy musia byť suché, čisté a zbavené mastnoty. Pokiaľ je možné, lepené povrchy pred lepením zdrsňte.

SPRACOVANIE

Potrebný kus tmelu odrežte pomocou integrovaného rezača, ktorý je súčasťou balenia. Odstráňte plastový film z tej časti tmelu, s ktorou budete pracovať. Zvyšok opätovne zabaľte a vložte do púzdra. Hmotu dôkladne premiešajte v prstoch, pokiaľ sa obe zložky dôkladne nepremiešajú, nespoja. Mieste do vtedy kým hmota nie je homogénna, hladká, jednotne sfarbená do biela. Počas vytvrdzovania sa tmel zahrieva, čo znamená prebiehajúcu reakciu. Aplikácia:

Lepenie: Tmel naneste na jeden z povrchov a lepené časti k sebe spojte. Ak je plocha väčšia, použite viac kúskov hmoty.



Tmelenie: Tmel naneste do škáry alebo otvoru a hladte skôr ako dôjde k vytvrdnutiu.

Opravy: Tmel naneste na poškodené miesto, vyhladte skôr ako dôjde k vytvrdnutiu. Po vytvrdnutí môžete pokračovať v oprave – brúsenie, vŕtanie, premaľovanie spoja.

NEPREHLIADNITE

Materiál spracovávajúte pri teplote od +20°C do +25°C. Použitie náradie a zasiahnuté plochy očistite alkoholom alebo acetónom skôr ako hmota úplne vytvrdne. Vytvrdnutý tmel má veľmi vysokú príľnavosť a je možného potom odstrániť len mechanicky. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Malé množstvo je možné zlikvidovať v domovom odpade. Prázdne obaly odovzdávajte na recykláciu. Viac informácií nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc: Pri kontakte s očami vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vyplachujte ústnu dutinu, vypite 1 – 2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

BALENIE

48 g

SKLADOVANIE

Minimálna trvanlivosť je 24 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v originálnom uzavretom balení, v suchom a chladnom prostredí. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nižšími než +10°C a vyššími než +25°C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza:	epoxidová živica
Farba:	biela až béžová, po vytvrdnutí biela
Hustota:	2 g/cm ³
Tepelná odolnosť:	od -30°C do +120°C*
Aplikačná doba:	maximálne 3 minúty po zmiešaní zložiek
Doba vytvrdzovania:	cca po 5 minútach
Možnosť manipulácie:	po 15 minútach
Konečná pevnosť:	po 24 hodinách
Konečná pevnosť:	cca 50 kg/cm ²

* Vysoko namáhané lepené diely by nemali byť vystavované teplotám vyšším ako +70°C.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Mlynské nivy 55
821 09 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
www.pattex.sk